



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série SAV

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para pequenos e médios detalhes, excelente cobertura, podendo ser aplicada em máquinas rotativas, verticais e de batida.

Substratos indicados:

PS; ABS; PVC rígido.

PET; PEBD; SAN e PP.

Filmes em BOPP; PP; PE; Global Coex.

Despregue:

Médio.

Clichês indicados:

Silicone (vertical ou roll on press). Dureza recomendada: 70 a 90 shore.

Aço ou zinco.

Temperatura indicada:

Clichê metálico 100° a 120° C (requer testes).

Clichê silicone 100° a 160° C (requer testes).

Formato:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1".

Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:

- ✓ Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.
- ✓ Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Cores disponíveis:

01 Ouro e 02 Prata.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685